Alucynk srebrny – powłoka renowacyjna w aerozolu 500 ml

Alucynk srebrny 500 ml marki Pamar to powłoka w aerozolu do dekoracyjnego i renowacyjnego pokrywania stali ocynkowanej i innych podłoży. Przywraca jednolity, srebrny wygląd zmatowiałym i przebarwionym elementom ocynkowanym – ogrodzeniom, balustradom, rynnom, bramom i konstrukcjom. Opakowanie: puszka 500 ml, sprzedaż na sztuki.

AEROZOL 500 ML | SREBRNY | RENOWACJA OCYNKU | DEKORACYJNY | MARKA PAMAR

Właściwości

- Renowacja ocynku – Odświeża zmatowiałe elementy ocynkowane.
- Jednolity kolor – Wyrównuje przebarwienia i ślady po obróbce.
- Także inne podłoża – Według karty – nie tylko stal ocynkowana.
- Wykończenie dekoracyjne – Srebrny, estetyczny wygląd powierzchni.
- Bez demontażu – Natrysk na zamontowanych elementach.
- Duża puszka – 500 ml na ogrodzenia i balustrady.

Zastosowanie

- Ogrodzenia i bramy – słupki, przęsła, furtki ocynkowane
- Balustrady i poręcze – tarasy, schody, balkony
- Rynny i obróbki – elementy z blachy ocynkowanej
- Konstrukcje stalowe – wiaty, zadaszenia, wsporniki
- Miejsca po obróbce – cięcia, otwory, spoiny na ocynku
- Elementy złączne – łby śrub, nakrętki, kotwy ocynkowane

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Postać	**ciecz w pojemniku aerozolowym**	puszka 500 ml
Kolor	**srebrny**	
Zapach	**charakterystyczny**	
Skład (składniki klasyfikowane)	**gaz C3–C4 25–45%; aceton 20–30%; ksylen 15–19%; etylobenzen <5%; octan n-butylu <5%**	wg sekcji 3 karty charakterystyki
Temperatura wrzenia	**od −42 do 142°C**	gaz pędny / ksylen
Temperatura samozapłonu	**powyżej 287°C**	
Rozpuszczalność w wodzie	**0,012 kg/dm³**	
Zawartość LZO	**poniżej 680 g/l**	
Zwroty H (CLP)	**H222, H229, H315, H319, H336, H373; EUH066**	hasło: Niebezpieczeństwo
Przechowywanie	**sucho i chłodno, zalecane do +35°C**	nie powyżej 50°C
Transport	**UN 1950, AEROZOLE palne, klasa 2**	nalepka 2.1

Dane według karta charakterystyki, wersja 6.0 z 30.05.2022 (rozporządzenie 1907/2006/WE i 1272/2008/WE).

Sposób użycia

01 Umyj
Usuń brud, kurz i biały nalot z powierzchni ocynkowanej, np. wodą z detergentem lub szczotką.

02 Odtłuść
Odtłuść i osusz element – farba musi trafić na czystą, suchą powierzchnię.

03 Wstrząśnij
Energicznie wstrząśnij puszką, aż kulka mieszająca swobodnie się porusza.

04 Natryśnij
Nanoś cienkie warstwy równymi ruchami, kolejno z każdej strony elementu. Osłoń powierzchnie, których nie malujesz.

05 Odczekaj
Przed nałożeniem kolejnej warstwy odczekaj, aż poprzednia przeschnie. Po pracy oczyść zawór, naciskając go przy odwróconej puszce.

Aerozol skrajnie łatwopalny (H222), drażni skórę i oczy. Pracuj w przewiewnym miejscu, w rękawicach i okularach, z dala od ognia.

Oznakowanie CLP

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo. H222, H229, H315, H319, H336, H373, EUH066 – skrajnie łatwopalny aerozol pod ciśnieniem; drażni skórę i oczy; może powodować senność.

Pierwsza pomoc

Skórę umyć dużą ilością wody, a następnie wodą z mydłem. Oczy płukać 15–20 minut, unikając silnego strumienia. Po narażeniu inhalacyjnym wyprowadzić na świeże powietrze. Po połknięciu nie wywoływać wymiotów.

Badania i certyfikaty

- karta charakterystyki, wersja 6.0 z 30.05.2022
- klasyfikacja wg rozporządzenia CLP 1272/2008/WE
- transport: UN 1950, AEROZOLE palne, klasa 2
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Chronić przed dziećmi. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i płomieni. Nie przekłuwać i nie spalać puszki, nawet po zużyciu. Używać rękawic i okularów. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C.

Schemat renowacji elementu ocynkowanego



Schemat poglądowy – renowacja słupka ogrodzenia. Stosuj zgodnie z etykietą, w przewiewnym miejscu, z dala od ognia.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Alucynk srebrny 500 ml w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/alucynk-srebrny-500ml.html

W ofercie e-Pamar: alucynk srebrny w aerozolu 500 ml · **Marka:** Pamar · **Symbol:** MR10.10-ES

Opracowanie e-Pamar na podstawie: karta charakterystyki, wersja 6.0 z 30.05.2022. Przed użyciem przeczytaj etykietę i kartę charakterystyki.