

Fartuch EPDM bez kleju 450 mm – 0,75 mm, rolka 20 mb

Fartuch EPDM bez kleju o szerokości 450 mm (szerokie połączenie) – elastyczna, wodoszczelna membrana z kauczuku EPDM grubości 0,75 mm w rolce 20 mb, do zewnętrznego uszczelniania połączeń okien, drzwi i fasad z murem. Mocowanie: mocowanie mechaniczne lub klejem do EPDM.

SZER. 450 MM

EPDM 0,75 MM

ROLKA 20 MB

BEZ KLEJU

EN 14909 · CE

Właściwości

- wodoszczelna (2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B), także po sztucznym starzeniu i w środowisku alkalicznym
- giętkość w niskiej temperaturze $\leq -30^{\circ}\text{C}$
- odporność na obciążenie statyczne ≥ 20 kg i na uderzenie ≥ 300 mm (met. A); ≥ 2000 mm (met. B)
- odporność na rozdzieranie gwoździem ≥ 160 N / ≥ 180 N (wzdłuż / w poprzek)
- elastomer EPDM odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Pełna swoboda montażu – zszywki, listwa dociskowa lub klej do EPDM – dobierasz do podłoża.

Zastosowanie

- Okna w ociepleniu – połączenie ramy wysuniętej w warstwę izolacji z murem
- Progi i drzwi tarasowe – strefy narażone na wodę opadową i rozbryzgi
- Duże przeszklenia – szerokie szczeliny i większe ruchy złącza
- Przejścia i kominy – uszczelnienie przejść przez fasadę i dach

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Symbol	EPDM0.75450	e-Pamar
Materiał / kolor	kauczuk EPDM, jednowarstwowy, czarny	TDS
Grubość	0,75 mm ($\pm 5\%$)	TDS
Szerokość / długość rolki	450 mm / 20 mb	e-Pamar
Wodoszczelność (także po starzeniu i w alkaliach)	szczelna	2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B
Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -30^{\circ}\text{C}$	TDS
Odporność na uderzenie	≥ 300 mm (met. A); ≥ 2000 mm (met. B)	TDS
Obciążenie statyczne / rozdzieranie (gwoźdź)	≥ 20 kg / ≥ 160 N / ≥ 180 N	TDS
Wytrzymałość złącza na ścinanie	≥ 134 / ≥ 139 N/50 mm	zakład podłużny / poprzeczny
Opór dyfuzyjny	Sd 16,195 m; μ 17 992,4	TDS
Reakcja na ogień	klasa E	DoP
Temperatura montażu	mechanicznie od -5°C , z klejem od $+5^{\circ}\text{C}$	TDS

Źródło danych: karta techniczna wyrobu „Membrana EPDM paroprzepuszczalna” (TDS) oraz deklaracja właściwości użytkowych (DoP, 2024); badania wg PN-EN 14909:2012. Dokumenty źródłowe udostępniamy na życzenie: bok@e-pamar.net.pl.

■ Sposób użycia

01 Podłoże

Czyste, suche, nośne, bez pyłu i tłuszczu.

02 Przymiarka

Dotnij z zapasem; zaplanuj zakłady i naroża.

03 Rama

Mechanicznie (zszywki do podkonstrukcji alu/stal/drewno) lub klejem do EPDM.

04 Mur

Klej do EPDM ciągłą warstwą, docisk wałkiem; opcjonalnie listwa + kołki.

05 Kontrola

Bez naciągu, z luzem; sprawdź zakłady i naroża.

Montaż mechaniczny od -5°C, z klejem lub butylem od +5°C. Wykonuj według projektu złącza.

■ Dobór szerokości

Szerokość 450 mm należy do zakresu 300–500 mm (szerokie połączenie): okna w warstwie ocieplenia, progi i drzwi tarasowe, duże przeszklenia, przejścia przez fasadę.

Zasada: **pas na ramie + szczelina + pas na murze + zapas.**

■ Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu. Według producenta okres przechowywania membrany EPDM przed montażem jest nieograniczony.


■ Badania i certyfikaty

- PN-EN 14909:2012 – izolacja pozioma przeciwwilgociowa
- deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
- oznakowanie CE, system AVCP 3
- reakcja na ogień: klasa E

■ Bezpieczeństwo

Wyrób nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny (substancje niebezpieczne: brak / NPD wg DoP). Podczas cięcia stosuj ostre narzędzia i rękawice.

■ Rysunek techniczny – przekrój i schemat montażu, szerokość 450 mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Fartuch EPDM bez kleju 450 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/fartuch-epdm-075-x-450mm-x-20-mb.html

Ta karta dotyczy: Fartuch EPDM bez kleju 450 mm × 0,75 mm, rolka 20 mb · symbol EPDM0.75450

Opracowanie e-Pamar na podstawie TDS i DoP wyrobu.