

Fartuch EPDM z paskiem butylu 30 mm 1000 mm – 0,75 mm, rolka 20 mb

Fartuch EPDM z paskiem butylu 30 mm o szerokości 1000 mm (szeroki pas izolacji) – elastyczna, wodoszczelna membrana z kauczuku EPDM grubości 0,75 mm w rolce 20 mb, do zewnętrznego uszczelniania połączeń okien, drzwi i fasad z murem. Mocowanie: pasek butylu do ramy, klej do muru.

SZER. 1000 MM

EPDM 0,75 MM

ROLKA 20 MB

PASEK BUTYLU 30 MM

EN 14909 · CE

Właściwości

- wodoszczelna (2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B), także po sztucznym starzeniu i w środowisku alkalicznym
- giętkość w niskiej temperaturze $\leq -30^{\circ}\text{C}$
- odporność na obciążenie statyczne $\geq 20\text{ kg}$ i na uderzenie $\geq 300\text{ mm}$ (met. A); $\geq 2000\text{ mm}$ (met. B)
- odporność na rozdzieranie gwoździem $\geq 160\text{ N}$ / $\geq 180\text{ N}$ (wzdłuż / w poprzek)
- elastomer EPDM odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Szeroki pas klejenia – 30 mm butylu – pewne przyklejenie także do szerszych profili.

Zastosowanie

- Izolacja pozioma – przeciwwilgociowa izolacja ścian wg EN 14909, lekkie i średnie fundamenty
- Cokół i podwalina – styk ściany z fundamentem i podwaliną okienną
- Balkony i tarasy – uszczelnienie styków płyty, ściany i obróbek
- Fasady wentylowane – szerokie pasy pod okładziną i na styku z podkonstrukcją

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Symbol	EPDMPASEK300.751000	e-Pamar
Materiał / kolor	kauczuk EPDM, jednowarstwowy, czarny	TDS
Grubość	0,75 mm ($\pm 5\%$)	TDS
Szerokość / długość rolki	1000 mm / 20 mb	e-Pamar
Wodoszczelność (także po starzeniu i w alkaliach)	szczelna	2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B
Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -30^{\circ}\text{C}$	TDS
Odporność na uderzenie	$\geq 300\text{ mm}$ (met. A); $\geq 2000\text{ mm}$ (met. B)	TDS
Obciążenie statyczne / rozdzieranie (gwoźdź)	$\geq 20\text{ kg}$ / $\geq 160\text{ N}$ / $\geq 180\text{ N}$	TDS
Wytrzymałość złącza na ścinanie	≥ 134 / $\geq 139\text{ N/50 mm}$	zakład podłużny / poprzeczny
Opór dyfuzyjny	Sd 16,195 m; μ 17 992,4	TDS
Reakcja na ogień	klasa E	DoP
Temperatura montażu	od $+5^{\circ}\text{C}$ (butyl i klej)	TDS

Źródło danych: karta techniczna wyrobu „Membrana EPDM paroprzepuszczalna” (TDS) oraz deklaracja właściwości użytkowych (DoP, 2024); badania wg PN-EN 14909:2012. Dokumenty źródłowe udostępniamy na życzenie: bok@e-pamar.net.pl.

■ Sposób użycia

01 Podłoże

Czyste, suche, bez pyłu; od +5°C.

02 Przybiórka

Dotnij z zapasem; zaplanuj zakłady i naroża.

03 Butyl

Zdejmij folię, przyklej do ramy, dociśnij.

04 Mur

Klej do EPDM na murze, docisk wałkiem.

05 Kontrola

Bez naciągu, z luzem; sprawdź zakłady i naroża.

Montaż mechaniczny od -5°C, z klejem lub butylem od +5°C. Wykonuj według projektu złącza.

■ Dobór szerokości

Szerokość 1000 mm należy do zakresu 550–1000 mm (szeroki pas izolacji): pozioma izolacja przeciwwilgociowa, cokoły i styk ściany z fundamentem, balkony, tarasy, fasady wentylowane. Zasada: **pas na ramie + szczelina + pas na murze + zapas**.

■ Badania i certyfikaty

- PN-EN 14909:2012 – izolacja pozioma przeciwwilgociowa
- deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
- oznakowanie CE, system AVCP 3
- reakcja na ogień: klasa E


■ Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu. Według producenta okres przechowywania membrany EPDM przed montażem jest nieograniczony. Warstwę klejącą chronić przed zabrudzeniem, wilgocią i nasłonecznieniem.

■ Bezpieczeństwo

Wyrób nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny (substancje niebezpieczne: brak / NPD wg DoP). Podczas cięcia stosuj ostre narzędzia i rękawice.

■ Rysunek techniczny – przekrój i schemat montażu, szerokość 1000 mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Fartuch EPDM z paskiem butylu 30 mm 1000 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/fartuch-epdm-z-paskiem-butylu-30mm-075-x-1000mm-x-20-mb.html

Ta karta dotyczy: Fartuch EPDM z paskiem butylu 30 mm 1000 mm × 0,75 mm, rolka 20 mb · symbol EPDMPASEK300.751000

Opracowanie e-Pamar na podstawie TDS i DoP wyrobu.