

Fartuch EPDM z dwoma paskami butylu 30 mm 800 mm – 0,75 mm, rolka 20 mb

Fartuch EPDM z dwoma paskami butylu 30 mm o grubości 0,75 mm i szerokości 800 mm to elastyczna, wodoszczelna membrana z kauczuku EPDM do uszczelniania połączeń okien, drzwi i fasad z murem od zewnątrz. W rolce 20 mb jest 16 m² membrany. Szerokość 800 mm: szeroki pas izolacji.

SZER. 800 MM

EPDM 0,75 MM

ROLKA 20 MB

2 × BUTYL 30 MM

EN 14909 · CE

Właściwości

- wodoszczelna (2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B), także po sztucznym starzeniu i w środowisku alkalicznym
- giętkość w niskiej temperaturze ≤ -30°C
- odporność na obciążenie statyczne ≥ 20 kg i na uderzenie ≥ 300 mm (met. A); ≥ 2000 mm (met. B)
- odporność na rozdzieranie gwoździem ≥ 160 N / ≥ 180 N (wzdłuż / w poprzek)
- szerokość 800 mm – szczelina do ok. 730 mm przy pasach 30 i 30 mm
- Dwa szerokie pasy butylu – 2 × 30 mm – mocne przyklejenie w dwóch strefach.

Zastosowanie

- Izolacja pozioma – przeciwwilgociowa izolacja ścian wg EN 14909, lekkie i średnie fundamenty
- Cokół i podwalina – styk ściany z fundamentem i podwaliną okienną
- Balkony i tarasy – uszczelnienie styków płyty, ściany i obróbek
- Fasady wentylowane – szerokie pasy pod okładziną i na styku z podkonstrukcją

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Symbol	EPDM2PASEK300.75800	e-Pamar
Materiał / kolor	kauczuk EPDM, jednowarstwowy, czarny	TDS
Grubość	0,75 mm (±5%)	TDS
Szerokość / rolka	800 mm / 20 mb = 16 m ² , ok. 12 kg	e-Pamar
Wodoszczelność (także po starzeniu i w alkaliach)	szczelna	2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B
Giętkość w niskiej temperaturze	≤ -30°C	TDS
Odporność na uderzenie	≥ 300 mm (met. A); ≥ 2000 mm (met. B)	TDS
Obciążenie statyczne / rozdzieranie (gwoźdź)	≥ 20 kg / ≥ 160 N / ≥ 180 N	TDS
Wytrzymałość złącza na ścinanie	≥ 134 / ≥ 139 N/50 mm	zakład podłużny / poprzeczny
Opór dyfuzyjny	Sd 16,195 m; μ 17 992,4	TDS
Reakcja na ogień	klasa E	DoP
Temperatura montażu	od +5°C (butyl i klej)	TDS

Źródło danych: karta techniczna wyrobu „Membrana EPDM paroprzepuszczalna” (TDS) oraz deklaracja właściwości użytkowych (DoP, 2024); badania wg PN-EN 14909:2012. Dokumenty źródłowe udostępniamy na życzenie: bok@e-pamar.net.pl.

■ Sposób użycia

01 Podłoże

Czyste, suche, bez pyłu; od +5°C.

02 Przybiórka

Dotnij z zapasem; zaplanuj zakłady i naroża.

03 Butyl

Zdejmij folię, przyklej do ramy, dociśnij.

04 2. strefa

Drugi pasek do profilu; mur – klej do EPDM.

05 Kontrola

Bez naciągu, z luzem; sprawdź zakłady i naroża.

Montaż mechaniczny od -5°C, z klejem lub butylem od +5°C. Wykonuj według projektu złącza.

■ Dobór szerokości – 800 mm

Przykład: 30 + 730 + 30 + 10 mm (rama + szczelina + profil + luz). Rolka: 16 m², ok. 12 kg.

■ Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu. Według producenta okres przechowywania membrany EPDM przed montażem jest nieograniczony. Warstwę klejącą chroń przed zabrudzeniem, wilgocią i nasłonecznieniem.


■ Badania i certyfikaty

- PN-EN 14909:2012 – izolacja pozioma przeciwwilgociowa
- deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
- oznakowanie CE, system AVCP 3
- reakcja na ogień: klasa E

■ Bezpieczeństwo

Wyrób nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny (substancje niebezpieczne: brak / NPD wg DoP). Podczas cięcia stosuj ostre narzędzia i rękawice.

■ Rysunek techniczny – przekrój i schemat montażu, szerokość 800 mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Fartuch EPDM z dwoma paskami butylu 30 mm 800 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/fartuch-epdm-z-dwoma-paskami-butylu-30mm-075-x-800mm-x-20-mb.html

Ta karta dotyczy: Fartuch EPDM z dwoma paskami butylu 30 mm 800 mm × 0,75 mm, rolka 20 mb · symbol EPDM2PASEK300.75800

Opracowanie e-Pamar na podstawie TDS i DoP wyrobu.