Odrdzewiacz MoS_2 w sprayu 400 ml – penetrant do zapieczonych połączeń

Odrdzewiacz MoS_2 400 ml marki Pamar to preparat penetrujący w aerozolu, który wnika w skorodowane gwinty i szczeliny, ułatwia rozkręcenie zardzewiałych i zapieczonych połączeń oraz chroni je przed ponownym zapieczeniem. Sprawdza się przy śrubach, nakrętkach, zawiasach i elementach maszyn. Opakowanie: puszka 400 ml, sprzedaż na sztuki.

AEROZOL 400 ML | Z MoS_2 | PENETRUJĄCY | ODRDZEWIACZ | MARKA PAMAR

Właściwości

- Głęboka penetracja – Wnika w gwinty, szczeliny i pod łby śrub.
- Odblokowuje połączenia – Ułatwia rozkręcenie zardzewiałych i zapieczonych śrub.
- Z dodatkiem MoS_2 – Smaruje i ogranicza ponowne zapieczenie.
- Wygodny spray – Puszka 400 ml – aplikacja w trudno dostępnych miejscach.
- Pracuje w chłodzie – Ciecz krzepnie dopiero poniżej −20°C.
- Nie miesza się z wodą – Wypiera wilgoć z gwintu i szczelin.

Zastosowanie

- Zapieczone śruby i nakrętki – demontaż skorodowanych połączeń gwintowanych
- Warsztat samochodowy – układy wydechowe, koła, zawieszenie, osprzęt
- Maszyny i urządzenia – demontaż osłon, wsporników, sworzni
- Okucia i zawiasy – bramy, furtki, zawiasy, zamki
- Rusztowania i szalunki – zardzewiałe złącza, śruby rzymskie, sworznie

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Postać	**aerozol (ciecz z gazem pędnym)**	puszka 400 ml
Skład (główne składniki)	**węglowodory C10–C13 45–55%; gaz pędny propan-butan > 30%; olej parafinowy 15–25%**	wg sekcji 3 karty charakterystyki
Zapach	**charakterystyczny**	
Temperatura krzepnięcia	**poniżej −20°C**	ciecz
Temperatura wrzenia	**175–225°C**	ciecz
Temperatura zapłonu	**≥ 61°C**	ciecz bez gazu pędnego
Temperatura samozapłonu	**powyżej 200°C**	
Rozpuszczalność w wodzie	**nierozpuszczalny**	
Klasyfikacja CLP	**Aerosol 1 (H222, H229); Asp. Tox. 1 (H304)**	hasło: Niebezpieczeństwo
Przechowywanie	**chłodno, sucho, poniżej 50°C**	chronić przed słońcem i mrozem
Transport	**UN 1950, AEROZOLE, klasa 2**	kod tunelowy D

Dane według karta charakterystyki, wersja 4.0 z 08.11.2022 (rozporządzenie 1907/2006/WE i 1272/2008/WE).

Sposób użycia

01 Przygotuj
Oczyść połączenie szczotką drucianą z luźnej rdzy i brudu. Pracuj w przewiewnym miejscu, z dala od ognia.

02 Wstrząśnij
Wstrząśnij puszką przed użyciem.

03 Spryskaj
Spryskaj gwint, szczelinę pod nakrętką i podstawę łba śruby.

04 Odczekaj
Pozwól, by preparat wniknął w rdzę; przy silnej korozji powtórz aplikację.

05 Odkręć
Poluzuj połączenie kluczem płynnym ruchem; przy oporze lekko dokręć i odkręć, a następnie ponownie spryskaj.

Aerozol skrajnie łatwopalny (H222). Nie rozpylaj nad płomieniem ani na rozgrzane elementy. Stosuj w przewiewnym miejscu.

Oznakowanie CLP

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo. H222 skrajnie łatwopalny aerozol; H229 pojemnik pod ciśnieniem; H304 połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią; EUH066.

Pierwsza pomoc

Po połknięciu wezwać lekarza i pokazać etykietę lub kartę charakterystyki. Po kontakcie z oczami płukać wodą co najmniej 10 minut, usunąć soczewki. Po narażeniu inhalacyjnym wyprowadzić na świeże powietrze.

Badania i certyfikaty

- karta charakterystyki, wersja 4.0 z 08.11.2022
- klasyfikacja wg rozporządzenia CLP 1272/2008/WE
- transport: UN 1950, klasa 2, ilości ograniczone
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Chronić przed dziećmi. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i płomieni. Nie przebijać i nie spalać puszki, nawet pustej. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Stosować tylko w dobrze wentylowanym miejscu.

Schemat działania – odblokowanie zapieczonego połączenia



Schemat poglądowy. Stosuj w przewiewnym miejscu, z dala od ognia.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Odrdzewiacz MoS_2 400 ml w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/odrdzewiacz-mos2-400-ml.html

W ofercie e-Pamar: odrdzewiacz MoS_2 w aerozolu 400 ml · **Marka:** Pamar · **Symbol:** MR10.18

Opracowanie e-Pamar na podstawie: karta charakterystyki, wersja 4.0 z 08.11.2022. Przed użyciem przeczytaj etykietę i kartę charakterystyki.