Alucynk – powłoka antykorozyjna w aerozolu 500 ml

Alucynk 500 ml marki Pamar to srebrna powłoka antykorozyjna w aerozolu. Zawiera stabilizowany pył cynkowy i aluminiowy, które nadają warstwie metaliczny, srebrny wygląd. Służy do zabezpieczania i retuszu elementów stalowych: spoin, krawędzi po cięciu, otworów, śrub i miejsc z uszkodzoną powłoką. Opakowanie: puszka 500 ml, sprzedaż na sztuki.

AEROZOL 500 ML | SREBRNY | CYNK + ALUMINIUM | POWŁOKA ANTYKOROZYJNA | MARKA PAMAR

Właściwości

- Cynk i aluminium – Stabilizowane pyły metali w powłoce.
- Srebrny wygląd – Metaliczna warstwa pasująca do ocynku.
- Na spoiny i krawędzie – Miejsca najbardziej narażone na rdzę.
- Retusz uszkodzeń – Uzupełnia zarysowaną lub naruszoną powłokę.
- Wygodny spray – Bez pędzla – także w trudno dostępnych miejscach.
- Duża puszka – 500 ml na większe konstrukcje i serie elementów.

Zastosowanie

- Spoiny i połączenia spawane – konstrukcje stalowe, ramy, wsporniki
- Krawędzie po cięciu – profile, blachy, kątowniki
- Uszkodzony ocynk – retusz zarysowań i otworów
- Śruby, nakrętki, kotwy – łby, gwinty, podkładki
- Ogrodzenia i balustrady – słupki, przęsła, bramy
- Maszyny i przyczepy – elementy stalowe narażone na wilgoć

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Postać	**ciecz – aerozol**	puszka 500 ml
Barwa	**srebrna**	
Pigment metaliczny	**pył cynkowy stabilizowany 1–5%; pył aluminiowy stabilizowany 1–5%**	wg sekcji 3 karty charakterystyki
Rozpuszczalniki, gaz pędny	**butan 20–30%; aceton 15–25%; ksylen z etylobenzenem 10–20%; eter dimetylowy 10–15%**	główne składniki
Gęstość	**0,884 kg/l**	w 20°C
Zawartość LZO	**642 g/l (88%)**	
Zwroty H (CLP)	**H222, H229, H304, H315, H319, H335, H336, H373, H411**	hasło: Niebezpieczeństwo
Przechowywanie	**chłodno, sucho, poniżej 50°C**	puszka pionowo
Transport	**UN 1950, AEROZOLE, klasa 2, kod tunelowy (D)**	zagrożenie dla środowiska

Dane według karta charakterystyki, wersja 2.1 z 20.12.2022 (rozporządzenie 1907/2006/WE i 1272/2008/WE).

Sposób użycia

01 Oczyść
Usuń szczotką lub papierem ściernym rdzę, zgorzelinę i luźną powłokę, a następnie odtłuść i osusz powierzchnię.

02 Wstrząśnij
Energicznie wstrząśnij puszką, aż kulka mieszająca swobodnie się porusza, i potrząsaj nią także w trakcie pracy.

03 Natryśnij
Nanoś cienką warstwę równymi, równoległymi ruchami. Osłoń elementy, które nie mają zostać pokryte.

04 Odczekaj
Pozwól, by warstwa odparowała, zanim nałożysz kolejną. Spoiny i krawędzie pokryj dwukrotnie.

05 Oczyść zawór
Po pracy odwróć puszkę dnem do góry i naciśnij zawór, aż wylatuje sam gaz – dysza nie zaschnie.

Aerozol skrajnie łatwopalny (H222), drażni oczy, skórę i drogi oddechowe. Pracuj w przewiewnym miejscu, w rękawicach i okularach.

Oznakowanie CLP

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo. H222, H229, H304, H315, H319, H335, H336, H373, H411 – skrajnie łatwopalny aerozol pod ciśnieniem; drażni oczy, skórę i drogi oddechowe; toksyczny dla organizmów wodnych.

Pierwsza pomoc

Po narażeniu inhalacyjnym wyprowadzić na świeże powietrze. Skórę spłukać wodą. Oczy płukać bieżącą wodą przy odchylonych powiekach, usunąć soczewki. Po połknięciu nie wywoływać wymiotów, wypłukać usta i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Badania i certyfikaty

- karta charakterystyki, wersja 2.1 z 20.12.2022
- klasyfikacja wg rozporządzenia CLP 1272/2008/WE
- transport: UN 1950, klasa 2, zagrożenie dla środowiska
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Chronić przed dziećmi. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i płomieni. Nie przekłuwać i nie spalać puszki. Używać rękawic i okularów ochronnych. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Unikać uwolnienia do środowiska.

Schemat nakładania powłoki



Schemat poglądowy – nakładanie powłoki na spoinę i stal. Stosuj zgodnie z etykietą, w przewiewnym miejscu, z dala od ognia.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Alucynk 500 ml w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/alucynk-500ml.html

W ofercie e-Pamar: alucynk w aerozolu 500 ml · **Marka:** Pamar · **Symbol:** MR10.10-EU

Opracowanie e-Pamar na podstawie: karta charakterystyki, wersja 2.1 z 20.12.2022. Przed użyciem przeczytaj etykietę i kartę charakterystyki.