

Fartuch EPDM z dwoma paskami butylu 15 mm 0,75 mm – rolka 20 mb

Elastyczna membrana z kauczuku EPDM do zewnętrznego uszczelniania połączeń okien, drzwi i fasad z murem oraz poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Fartuch ma dwa samoprzylepne paski kauczuku butylowego o szerokości 15 mm, zabezpieczone folią.

EPDM 0,75 MM

ROLKA 20 MB

EN 14909 · CE

2 × BUTYL 15 MM

≤ -30°C

Właściwości

- wodoszczelna (2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B), także po starzeniu i w środowisku alkalicznym
- giętkość w niskiej temperaturze ≤ -30°C
- odporna na UV, mróz, opady i starzenie
- odporność na rozdzieranie gwoździem ≥ 160 N / ≥ 180 N (wzdłuż / w poprzek)
- Dwie strefy samoprzylepne – Przyklejasz fartuch w dwóch miejscach bez kartusza.

Zastosowanie

- połączenie ram okien i drzwi z murem od strony zewnętrznej
- złącza fasad słupowo-ryglowych i podkonstrukcji fasad wentylowanych
- progi, drzwi tarasowe, balkony, tarasy, przejścia i kominy
- pozioma izolacja przeciwwilgociowa ścian wg EN 14909 (lekkie i średnie fundamenty)

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Materiał	kauczuk EPDM, membrana jednowarstwowa	TDS producenta
Wykonanie / kolor	z dwoma paskami butylu 15 mm, czarny	
Grubość	0,75 mm (±5%)	TDS
Szerokości w ofercie	50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800, 900, 1000 mm	rolka 20 mb
Wodoszczelność (także po starzeniu i w alkaliach)	szczelna	2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B
Giętkość w niskiej temperaturze	≤ -30°C	TDS
Odporność na uderzenie	≥ 300 mm (met. A); ≥ 2000 mm (met. B)	TDS
Obciążenie statyczne / rozdzieranie (gwoźdź)	≥ 20 kg / ≥ 160 N / ≥ 180 N	TDS
Opór dyfuzyjny	Sd ok. 16,2 m; μ ok. 17 990	TDS
Reakcja na ogień	klasa E	DoP
Temperatura montażu	od +5°C (butyl i klej)	TDS

Dane według karty technicznej (TDS) i deklaracji właściwości użytkowych (DoP) producenta, EN 14909:2012.

■ Sposób użycia

01 Podłoże

Rama i mur czyste, suche, bez pyłu; od +5°C.

02 Przymiarka

Dotnij z zapasem; zaplanuj zakłady i naroża.

03 Butyl

Zdejmij folię i przyklej pasek do ramy/profilu; mocno dociśnij.

04 2. strefa

Drugi pasek do podkonstrukcji/profilu; na murze klej do EPDM.

05 Kontrola

Bez naciągu, z luzem; sprawdź zakłady i naroża.

Montaż mechaniczny od -5°C, z klejem lub butylem od +5°C. Uszczelnienie wykonuj według projektu złącza i przepisów budowlanych; przy nietypowym podłożu wykonaj próbę przyczepności.

■ Dobór szerokości

Szerokość fartucha = **pas na ramie + szczelina + pas na murze + zapas**. 50–100 mm: styki i detale; 150–250 mm: typowe połączenie okna; 300–500 mm: szerokie złącza, progi; 550–1000 mm: izolacja pozioma, cokoły, tarasy.

■ Badania i certyfikaty

- EN 14909:2012 – izolacja pozioma przeciwwilgociowa
- deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
- oznakowanie CE, system AVCP 3
- reakcja na ogień: klasa E

■ Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu. Według producenta okres przechowywania membrany EPDM przed montażem jest nieograniczony. Warstwę klejącą chroń przed zabrudzeniem, wilgocią i nasłonecznieniem.

■ Bezpieczeństwo

Wyrób nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w deklaracji producenta (substancje niebezpieczne: NPD). Podczas cięcia stosuj ostre narzędzia i rękawice.

■ Rysunek techniczny – przekrój i schemat montażu

Rysunek techniczny

PRZEKRÓJ I SCHEMAT MONTAŻU

e-pamar.net.pl

PAMAR

A. Przekrój fartucha

szerokość 50–1000 mm (wg wersji)

0,75 mm

butyl 15 mm + folia

EPDM

2. pasek butylu

B. Schemat połączenia (widok z góry, strona zewnętrzna)

1 butyl 15 mm – rama

2 klej do EPDM + 2. pasek butylu

luz roboczy

RAMA OKNA

SZCZELINA (piana)

MUR (podłoże nośne)

Fartuch układaj z luzem nad szczeliną, bez naciągania. Szerokość = pas na ramie + szczelina + pas na murze + zapas. Schemat poglądowy – wykonanie według projektu złącza.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Fartuchy EPDM w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/fartuchy-epdm/

W ofercie e-Pamar: Fartuch EPDM z dwoma paskami butylu 15 mm 0,75 mm, rolki 20 mb

Opracowanie e-Pamar na podstawie TDS i DoP producenta. Użytkownik sprawdza przydatność wyrobu do konkretnego zastosowania; w sprawach spornych decydują dokumenty producenta.