

Fartuch EPDM bez kleju 700 mm – 0,75 mm, rolka 20 mb

Fartuch EPDM bez kleju o szerokości 700 mm (szeroki pas izolacji) – elastyczna, wodoszczelna membrana z kauczuku EPDM grubości 0,75 mm w rolce 20 mb, do zewnętrznego uszczelniania połączeń okien, drzwi i fasad z murem. Mocowanie: mocowanie mechaniczne lub klejem do EPDM.

SZER. 700 MM

EPDM 0,75 MM

ROLKA 20 MB

BEZ KLEJU

EN 14909 · CE

Właściwości

- wodoszczelna (2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B), także po sztucznym starzeniu i w środowisku alkalicznym
- giętkość w niskiej temperaturze $\leq -30^{\circ}\text{C}$
- odporność na obciążenie statyczne ≥ 20 kg i na uderzenie ≥ 300 mm (met. A); ≥ 2000 mm (met. B)
- odporność na rozdzielanie gwoździem ≥ 160 N / ≥ 180 N (wzdłuż / w poprzek)
- elastomer EPDM odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Pełna swoboda montażu – zszywki, listwa dociskowa lub klej do EPDM – dobierasz do podłoża.

Zastosowanie

- Izolacja pozioma – przeciwwilgociowa izolacja ścian wg EN 14909, lekkie i średnie fundamenty
- Cokół i podwalina – styk ściany z fundamentem i podwaliną okienną
- Balkony i tarasy – uszczelnienie styków płyty, ściany i obróbek
- Fasady wentylowane – szerokie pasy pod okładziną i na styku z podkonstrukcją

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Symbol	EPDM0.75700	e-Pamar
Materiał / kolor	kauczuk EPDM, jednowarstwowy, czarny	TDS
Grubość	0,75 mm ($\pm 5\%$)	TDS
Szerokość / długość rolki	700 mm / 20 mb	e-Pamar
Wodoszczelność (także po starzeniu i w alkaliach)	szczelna	2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B
Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -30^{\circ}\text{C}$	TDS
Odporność na uderzenie	≥ 300 mm (met. A); ≥ 2000 mm (met. B)	TDS
Obciążenie statyczne / rozdzielanie (gwoździe)	≥ 20 kg / ≥ 160 N / ≥ 180 N	TDS
Wytrzymałość złącza na ścinanie	≥ 134 / ≥ 139 N/50 mm	zakład podłużny / poprzeczny
Opór dyfuzyjny	Sd 16,195 m; μ 17 992,4	TDS
Reakcja na ogień	klasa E	DoP
Temperatura montażu	mechanicznie od -5°C , z klejem od $+5^{\circ}\text{C}$	TDS

Źródło danych: karta techniczna wyrobu „Membrana EPDM paroprzepuszczalna” (TDS) oraz deklaracja właściwości użytkowych (DoP, 2024); badania wg PN-EN 14909:2012. Dokumenty źródłowe udostępniamy na życzenie: bok@e-pamar.net.pl.

■ Sposób użycia

01 Podłoże Czyste, suche, nośne, bez pyłu i tłuszczu.	02 Przymiarka Dotnij z zapasem; zaplanuj zakłady i naroża.	03 Rama Mechanicznie (zszywki do podkonstrukcji alu/stal/drewno) lub klejem do EPDM.	04 Mur Klej do EPDM ciągłą warstwą, docisk wałkiem; opcjonalnie listwa + kołki.	05 Kontrola Bez naciągu, z luzem; sprawdź zakłady i naroża.
--	--	---	--	---

Montaż mechaniczny od -5°C, z klejem lub butylem od +5°C. Wykonuj według projektu złącza.

■ Dobór szerokości

Szerokość 700 mm należy do zakresu 550–1000 mm (szeroki pas izolacji): pozioma izolacja przeciwwilgociowa, cokoły i styk ściany z fundamentem, balkony, tarasy, fasady wentylowane. Zasada: **pas na ramie + szczelina + pas na murze + zapas**.

■ Badania i certyfikaty

- PN-EN 14909:2012 – izolacja pozioma przeciwwilgociowa
- deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
- oznakowanie CE, system AVCP 3
- reakcja na ogień: klasa E

■ Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu. Według producenta okres przechowywania membrany EPDM przed montażem jest nieograniczony.

■ Bezpieczeństwo


Wyrób nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny (substancje niebezpieczne: brak / NPD wg DoP). Podczas cięcia stosuj ostre narzędzia i rękawice.


■ Rysunek techniczny – przekrój i schemat montażu, szerokość 700 mm

Rysunek techniczny
PRZEKRÓJ
I SCHEMAT MONTAŻU

e-pamar.net.pl

PAMAR

A. Przekrój fartucha


B. Schemat połączenia (widok z góry, strona zewnętrzna)




Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Fartuch EPDM bez kleju 700 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/fartuch-epdm-075-x-700mm-x-20-mb.html

Ta karta dotyczy: Fartuch EPDM bez kleju 700 mm × 0,75 mm, rolka 20 mb · symbol EPDM0.75700